

Fichtenfaserholz

Kennzeichnung

Product ID:	
Beschreibung:	Fichtenfaserholz ist Lang- und Kurzholz der Baumarten Fichte (<i>Picea abies</i>) und Tanne (<i>Abies alba</i>). Dieses wird entrindet, gehackt und zur Zellstoffproduktion verwendet.

Parameter

Item	unit	Limit
Holzbeschaffenheit		Gesund, praktisch ohne Rotstreif (max. 10 % der Lieferung werden toleriert)
		an beiden Enden mit der Säge geschnitten
		ordentlich entastet (keine Aststummel)
		praktisch gerade
		keine Zwieselstücke
		frei von Metallen, Steinen und unverkochbaren Plastikmarken
Holzarten		<ul style="list-style-type: none"> • Fichte • Tanne
Länge - Langholz	m	2 - 6
Länge – Kurzholz	m	1m – nur in Ausnahmefällen nach vorheriger Abstimmung möglich
Mindestzopf mit Rinde	cm	10 (max. 10% 8 cm und 9 cm mitgehend)

Übernahme aller Längen erfolgt in „Tonne atro“

Titel	Fichtenfaserholz	Seite	Seite 1 von 2
Doc-ID	SPC-10002	Revision	4
Druckdatum	2018-12-12	gültig ab	2018-10-09

Toleranz- und Verwerfungsgrenzen

Bei Abweichungen von der laut Lenzinger Spezifikation definierten Qualität und Dimension des Nadelfaserholzes gelten folgende Richtlinien:

Rotstreif	Wird bis zu einem Anteil von 10 % toleriert, ab 10 % erfolgt für die anteilige Menge ein Abzug von 15,00 € je AMM.
Hartbräune	Keine Toleranzgrenzen. Es erfolgt ein anteiliger Abzug von 15,00 € je AMM. Ab einem Anteil von 80 % erfolgt eine Ablehnung der Lieferung.
Weichfäule	Wird als Ausschuss (Ballast) in Abzug gebracht. Ab 20 % Anteil - Ablehnung der Lieferung.
Ausformungsmängel	Zwiesel, Bruchholz und Aststummel bewirken schlechte Entrindung, technische Probleme und Holzverluste. Toleranzgrenze 5%. Ab 6% Anteil - Abschlag von 15,00 € je AMM vom Preis
Dünnholz	Aus technischen Gründen nicht zu verarbeiten. Wird als Ausschuss (Ballast) in Abzug gebracht. Bei über 20% Anteil - Ablehnung der Lieferung.
Fremdhölzer	Als solche gelten alle Holzarten außer Fichte und Tanne. Alle übrigen Holzarten werden aussortiert, nicht vergütet und frachtbelastet. Bei über 20% Anteil - Ablehnung der Lieferung.

Grundlagen der vorliegenden Spezifikation

Dokumenten-ID	Titel
ÖST HHU	Österreichische Holzhandelsusancen vom 1.1.2007
FPHBA001	Holzübernehmerichtlinie des Kooperationsabkommen FHP vom Jänner 2015
	Broschüre „Industrieholz“ des Koop. FHP von Mai 1992
	Technische Anforderungen der Lenzing AG

Freigabeprozess

Dieses Dokument wurde digital freigegeben.

Titel	Fichtenfaserholz	Seite	Seite 2 von 2
Doc-ID	SPC-10002	Revision	4
Druckdatum	2018-12-12	gültig ab	2018-10-09