

Rotbuchenfaserholz

Kennzeichnung

Produkt-ID:	
Beschreibung:	Rotbuchenfaserholz ist Lang- und Kurzholz der Spezies Fagus sylvatica. Dieses wird entrindet, gehackt und zur Zellstoffproduktion verwendet.

Parameter

Item	unit	Limit
Holzbeschaffenheit		Gesund. d.h. ohne Pilz- oder Insektenbefall
		an beiden Enden mit der Säge geschnitten
		ordentlich entastet (keine Aststummel)
		keine Zwieselstücke
		frei von Metallen, Steinen und unverkochbaren Plastikmarken
Holzarten		<ul style="list-style-type: none"> ● Rotbuche ● Ahorn mitgehend ● Esche, Fichte und Birke bis je max. 5% mitgehend. Darüber hinaus können Esche und Birke im Rahmen von separaten Vereinbarungen sortenrein geliefert werden.
Länge - Langholz	m	2 - 6
Länge – Kurzholz	m	1m – nur in Ausnahmefällen nach vorheriger Abstimmung möglich
Mindestzopf mit Rinde	cm	10 (max. 10% 8 cm und 9 cm mitgehend)

Übernahme aller Längen erfolgt in „Tonne atro“

Titel	Rotbuchenfaserholz	Seite	Seite 1 von 2
Doc-ID	SPC-10005	Revision	9
Druckdatum	2019-07-02	gültig ab	2018-07-01

Toleranz- und Verwerfungsgrenzen

Bei Abweichungen von der laut Lenzinger Spezifikation definierten Qualität und Dimension des Rotbuchenfaserholzes gelten folgende Richtlinien:

Moder und Kernfäule	wird als Ausschuss (Ballast) in Abzug gebracht. Bei über 20% Anteil - Ablehnung der Lieferung.
Stockigkeit	Beginnender Befall durch Weißfäulepilze, Toleranzgrenze 5%; ab 6% werden 25% als Ausschuss (Ballast) in Abzug gebracht. Bei über 80% Anteil - Ablehnung der Lieferung
Ausformungsmängel	Zwiesel, Bruchholz und Aststummel bewirken schlechte Entrindung, technische Probleme und Holzverluste. Toleranzgrenze 5%; ab 6% Anteil - Abschlag 10% vom Preis
Dünnholz	Aus technischen Gründen nicht zu verarbeiten. Wird als Ausschuss (Ballast) in Abzug gebracht. Bei über 20 % Anteil - Ablehnung der Lieferung
Fremdhölzer	Als solche gelten alle Holzarten außer Rotbuche. Esche, Ahorn, Birke und Fichte werden als Beimischung toleriert. Bei der Übernahme wird der Anteil nach deren Masse geschätzt. Alle übrigen Holzarten werden aussortiert und nicht vergütet. Bei über 20% Anteil Ablehnung der Lieferung.
Manipulationsholz	Holz unter 1 m Länge wird als Ballast abgezogen und nicht vergütet. Holz über 6 m Länge muss aussortiert und gekürzt werden – es erfolgt ein Abzug 20 €/AMM.

Grundlagen der vorliegenden Spezifikation

Dokumenten-ID	Titel
ÖST HHU	Österreichische Holzhandelsusancen vom 1.1.2007
FPHBA001	Holzübernehmerichtlinie des Kooperationsabkommen FHP vom Jänner 2015
	Broschüre „Industrieholz“ des Koop. FHP von Mai 1992
	Technische Anforderungen der Lenzing AG

Freigabeprozess

Dieses Dokument wurde digital freigegeben.

Titel	Rotbuchenfaserholz	Seite	Seite 2 von 2
Doc-ID	SPC-10005	Revision	9
Druckdatum	2019-07-02	gültig ab	2018-07-01